

FDF- Bitumen- Voranstrich

**Bitumenvoranstrich gemäß DIN 18 195
geprüft vom Materialprüfamt Dresden**

Stand techn. Merkblatt: 03. Dezember 2009

Art und Eigenschaften FDF- Bitumen Voranstrich ist ein schnelltrocknender, streich- und spritzfähiger, lösemittelhaltiger Voranstrich auf Basis von Bitumen. Geprüft vom MPA Sachsen nach DIN 18195/2 und AIB.

Anwendungsgebiete FDF- Bitumen Voranstrich ist als Voranstrich unentbehrlich für die Vorbehandlung von heiß aufzubringenden Bitumenschichten sowie für die Verlegung von Dach- und Schweißbahnen. FDF- Bitumen Voranstrich haftet auf Beton, Mauerwerk, Putz und fast allen anderen bauüblichen Untergründen sowie auf Metall.
FDF- Bitumen Voranstrich ist nicht geeignet für die Anwendung auf expandiertem und extrudiertem Polystyrol.
FDF- Bitumen Voranstrich ist auch Voranstrich für die kalt zu verarbeitenden Bitumenanstrichstoffe *Dachlack, Korrosionsschutz, Isolieranstrich und für Kaltkleber*.
Hinweis: Laut Bau-BG- Rundschreiben (11/05) werden für Arbeiten in Innenräumen ausdrücklich Bitumenvoranstriche auf Emulsionsbasis (z.B. BORNIT[®]-Voranstrich LF) empfohlen !

Ihre Vorteile

- einfachste Handhabung, da gebrauchsfertig eingestellt
- universal einsetzbar, daher Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten
- gute Hafteigenschaften, schnelltrocknend
- wirtschaftlich und kostensenkend, da geringer Geräte-, Material- und Arbeitsaufwand
- hohes Eindringvermögen in den Untergrund

Produktdaten in Kurzform	Art	Bitumenvoranstrich
	Basis	Bitumen, Testbenzin
	Lösungsmittel	Testbenzin
	Farbe	schwarz
	Dichte bei 20°C	0,86-0,88 g/cm ³
	Konsistenz	streich-, spritzfähig
	Auftrag	Pinzel, Quaste, Spritzgerät (airless)
	Lagerung	Produkt ist frostunempfindlich.
	Lagerfähigkeit	in original verschlossenen Gebinden mind. 6 Monate Von Zündquellen fernhalten!
	Reinigung	Bitumenreiniger
	Gem. BetrSichV	Entzündlich
	GISBAU- Produktcode	BBP 30
	VOC- Gehalt	< 450 g/l

Verarbeitung Der Untergrund muss trocken, sauber und fettfrei sein. Lose Bestandteile, schadhafte Beton- und Putzstellen sowie Risse und Löcher sind vorher auszubessern.
FDF- Bitumen Voranstrich wird durch streichen, rollen oder spritzen auf den Untergrund aufgetragen. Nachfolgende Arbeiten erst nach vollständiger Durchtrocknung ausführen!
Bei Normaltemperatur ist das Produkt ohne Anwärmen und Verdünnen gebrauchsfertig.
Nicht in Innenräumen anwenden! Für den Innenbereich (z.B. Bodenabdichtung mit Schweißbahnen) empfehlen wir den lösemittelfreien Bitumenvoranstrich.

Verbrauch ca. 0,2 l / m² (je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes kann der Verbrauch nach oben bzw. unten variieren).

Lagerung FDF- Bitumen Voranstrich muss kühl und trocken gelagert werden. Das Produkt ist nicht frostempfindlich! In original verschlossenen Gebinden mind. 6 Monate lagerfähig.
Das Material ist von Zündquellen fernzuhalten.

Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden, aktuelle Version der TRGS beachten.
Nicht in geschlossenen Räumen verwenden!
Nur im flüssigem Zustand entzündlich und umweltgefährlich, von Zündquellen fernhalten.
Nach Verdunstung des Lösemittels besteht keine Umweltgefährdung durch das Produkt.
Der Bitumenfilm ist nicht gefährlich für den Menschen sowie die Pflanzen- und Wasserwelt.

Entsorgung Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-ASN: 080409* (Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten) entsorgt werden.

Anmerkung Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neusten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anders vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Internetseite www.fdf-dach.de zu informieren.

Lieferformen

1 l Dose	18 Dosen pro Karton
5 l Eimer	75 Gebinde pro Palette
10 l Eimer	45 Gebinde pro Palette
25 l Hobbock.....	18 Gebinde pro Palette
200 l Faß	
