

FDF- Bitumen- Kaltklebemasse

streichbarer, mittelviskoser Klebstoff auf Bitumenbasis

geprüft vom Materialprüfamt Dresden

Stand techn. Merkblatt: 05. Juli 2010

Art und Eigenschaften	FDF- Bitumen- Kaltklebemasse ist ein streichbarer, mittelviskoser Klebstoff auf Bitumen-Lösemittel-Basis ohne Füllstoffe. FDF- Bitumen-Kaltklebemasse ist geprüft nach Werkstandard. Prüfzertifikat vom MPA Dresden liegt vor.	
Anwendungsgebiete	FDF- Bitumen-Kaltklebemasse ist zum Kleben von bahnenförmigen Dachbelägen, mineralischen Dämmstoffen und anderen Dachdeckungsstoffen bei Dachneigungen bis 12,5% geeignet. FDF- Bitumen- Kaltklebemasse haftet auf Beton, Mauerwerk, Putz, Bitumenpappen und anderen üblichen Dachbelägen. Bei Verarbeitung auf Beton, Mauerwerk und Putz vorher Untergrund zur Porenbetzung mit <i>FDF- Bitumen-Voranstrich</i> vorbehandeln. Bei alten, verwitterten Dachbelägen ist eine Grundierung mit FDF- Bitumen- Voranstrich zwingend erforderlich! Zur Verklebung von Styropur-Produkten ist FDF- Bitumen-Kaltklebemasse nicht geeignet! FDF- Bitumen-Kaltklebemasse darf nicht direkt auf Holzdachschalungen sowie -lattungen oder durchlässigen Untergründen aufgebracht werden! In diesem Falle sind unbedingt geeignete Bitumendachbahnen (z.B. V 13) vorzunageln, um ein Ab- bzw. Durchtropfen des Materials bei hohen Temperaturen zu verhindern.	
Ihre Vorteile	<ul style="list-style-type: none">• wirtschaftlich und kostensenkend da geringer Geräte-, Material- und Arbeitsaufwand• keine Nähte• verarbeitungsfertig eingestellt• kalt zu verarbeiten	
Produktdaten in Kurzform	Art	bituminöser Kaltklebstoff
	Basis	Bitumen, Lösemittel
	Farbe	schwarz
	Dichte bei 20°C	0,93-0,95 g/cm ³
	Konsistenz	mittelviskos
	Auftrag	Quaste, Pinsel, Roller
	Filmbildende Bestandteile	ca. 70 %
	Wärmebeständigkeit bei 70°C	keine nachteilige Veränderung
	Lagerung	mind. +5°C, Produkt ist nicht frostempfindlich
	Lagerfähigkeit	in geschlossenen Gebinden 6 Monate Von Zündquellen fernhalten!
	Reinigung	mit einem Bitumenreiniger
	Gem. BetrSichV	Entzündlich
	GISBAU- Produktcode	BBP 30
	VOC-Gehalt	< 260 g/l
	FDF- Bitumen- Kaltklebemasse ist ein kalt zu verarbeitender Klebstoff aus Bitumen unter Zusatz von Lösemitteln, ohne Füllstoffe.	

Untergrund	Der Untergrund sollte trocken und von Staub und anderen Verschmutzungen gesäubert sein. Für mineralische Untergründe und bei stark verwitterten Dachbelägen FDF- Bitumen-Voranstrich als Grundierung verwenden.
Verarbeitung	FDF- Bitumen- Kaltklebemasse ist ohne Anwärmen und Verdünnen gebrauchsfähig. Bei der Verarbeitung sollte das Produkt eine Temperatur von mind. +20°C haben.
Verbrauch	Ca. 0,8 l/m ²
Lagerung	In geschlossenen Behältern mindestens 6 Monate lagerfähig. Frostunempfindlich!
Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz	<p>Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden, aktuelle Version der TRGS beachten. Nicht in geschlossenen Räumen verwenden! Nur im flüssigem Zustand entzündlich und umweltgefährlich, von Zündquellen fernhalten. Nach Verdunstung des Lösemittels besteht keine Umweltgefährdung durch das Produkt. Der Bitumenfilm ist nicht gefährlich für den Menschen sowie die Pflanzen- und Wasserwelt</p>
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-ASN: 080409* (Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten) entsorgt werden.
Anmerkung	Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neusten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anders vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Internetseite www.fdf-dach.de zu informieren.
Lieferformen	5 l Eimer 75 Gebinde pro Palette 10 l Eimer 45 Gebinde pro Palette 25 l Eimer 18 Gebinde pro Palette 200 l Faß